

# Geveguard 613

## Transparent transport- och lagringskydd

### Allmänt

Geveguard 613 är en speciellt anpassad blandning av vaxer i en lösning av alifatisk nafta. Vaxblandningen har egenskaper som ger mycket god vidhäftning och korrosionskyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 613 är transparent är det i vissa fall möjligt att hoppa över borttagningen av produkten efter transport eller lagring.

Inverkan på målade ytor är liten, men bör testas i varje applikation.

### Användningsområde

Geveguard 613 är en transparent vaxblandning i lösningsmedel, avsedd att användas för industriellt transportskydd och lagringskydd. Materialet är passande där skyddsegenskaper önskas i kombination med krav på kortare torktid och icke aromatiskt innehåll.

### Applicering

Ytor som är avsedda att behandlas skall vara torra, rena och fria från rost, fett och olja.

Applicera med högtrycksutrustning 1: 26 > med ett matningstryck på 3-5 bar. Produkten kan även appliceras med luftinblandning (airmix) 1:3 eller spraypistol. Geveguard 613 kan användas utan spädning. Torkningstiden är beroende på temperatur, luftcirkulation och fuktighet. I sprutbox med relativt hög luftcirkulation, är torktiden ca 10 min till torr yta, vid + 20° C och 50% RH. Vid lägre luftcirkulation är torktiden ca 15-25 min.

Längre lagringstid än 6 månader eller lagring vid för låga temperaturer kan orsaka ökad viskositet, vilket kan inverka vid applicering och medföra en ojämn materialfördelning.

### Förpackning

44500408 / 20-lit burk

44500721 / 208-lit fat

### Tekniska data

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Flytande
Filmtyp:	Vax, ej klibbig
Densitet:	770 ± 20 kg /m <sup>3</sup>
Torrhalt:	13 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	25-200 µm våt film/ 3-23 µm torr
Temperatur vid applicering:	15 - 25° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Materialåtgång:	0,025 - 0,2 lit/m <sup>2</sup>
Lagringsförhållanden:	5 - 30° C
Lagringstid:	6 månader

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-13



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

