

# Mercasol 1

## Allmänt

Mercasol 1 är ett tunt lösningsmedelsburet rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten är högpenetrerande och har goda korrosionsskyddande egenskaper även under längre perioder. Vaxet bildar en brun fet, fuktskyddande film. Mercasol 1 har genom jämnförande test med liknande produkter på marknaden blivit godkänd för användning hos en majoritet av olika bilmärken.

Produkten är godkänd enligt SS 18 65 11 och innehåller till stor del återvinningsbara råmaterial.

## Användningsområde

Mercasol 1 används vid behandling av hålrum och spalter, där man önskar bästa möjliga inträngning i skarvar och plåtombikningar. Produkten kan även användas som primer på öppna ytor i kombination med underredes skyddande Mercasol 3 och 3AL.

## Applicering

Området som ska behandlas bör rengöras och vara fri från rost, smuts och olja.

Mercasol 1 kan appliceras med en spraypistol med tillhörande slang. Vi rekommenderar att applicering sker inomhus under temperatur från +15 till +25°C. Torktiden är beroende av luftfuktigheten, vid +23°C och 50% RH är torktiden ca 8h. Vid dessa förhållanden rekommenderas 1 timmas avluftning innan den behandlade ytan sprayas med **Mercasol 3** eller **Mercasol 3 AL**.

Utrustningen kan rengöras med alifatisk nafta. Stänk och översprutning kan med fördel avlägsnas med **Mercasol Cleaner** eller alifatisk nafta.

## Förpackning

42700096 / 600 ml spray (10 st per förp.)

42000511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

42000545 / 5-lit burk

## Tekniska data

Kulör: Halvtransparent, brun

Konsistens: Viskös vätska

Filmtyp: Vax

Densitet vid 20° C: 860 ± 20 kg /m<sup>3</sup>

Torrhalt: 51 ± 3 %

Lösningsmedel: Alifatisk nafta

Filmtjocklek: 200 µm vått lager vilket ger 90 µm torrt lager

Avtvättbar med: Alifatisk nafta

Temp. vid applicering: +15 - +25° C

Materialåtgång: 0,2 liter/ m<sup>2</sup>

Lagringstid: 12 månader

Lagringsförhållanden: 5 - 35 ° C

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-13



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

