

Mercasol 2

Tunt vaxbaserat rostskyddsmedel

Allmänt

Mercasol 2 är ett lösningsmedelsbaserat penetrerande och transparent rostskyddsmedel. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en fuktskyddande, torr och vaxartad film. Då produkten är baserad på vaxer och sulfater ger den ett effektivt skydd under en lång tid.

Användningsområde

Mercasol 2 passar som kompletterande korrosionsskydd på synliga ytor där en torr och klibbfri yta önskas, t.ex. huv i motorrum och baklucka eller för att skydda redskap, verktyg och maskiner. Produkten kan även användas som ett penetrerande rostskydd i hålrum och fogar.

Applicering

Ytan som ska behandlas bör vara torr och fri från rost, smuts, salt och olja. Applikationen kan med fördel ske inomhus mellan +15 till +25 °C.

Mercasol 2 1-lit flaska kan lämpligen appliceras med en lufttrycks pistol medan Mercasol 2 spray appliceras med medföljande munstycke. Spray ett lager om 50µm vått lager vilket ger ca 10µm tort lager. Vid användning av sprayflaskan kan det vara nödvändigt att applicera två lager för att uppnå rekommenderad filmtjocklek pga. lägre torrhalt. Materialkonsumtionen är ca 0,05 liter/m².

Utrustningen rengörs med alifatisk nafta, stack och spill kan tas bort med Mercasol Cleaner eller alifatisk nafta. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50%R är torktiden ca 2 h.

Förpackning

42400096 / 600 ml spray (10 st per förp.)
42400511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Klar, transparent
Konsistens:	Viskösa vätska
Filmtyp:	Vaxaktig
Densitet vid 20° C:	840 ± 20 kg /m ³
Torrhalt:	24 ± 2 %
Lösningsmedel:	Alifatisk nafta
Filmtjocklek:	20 - 50 µm
Avtvättbar med:	Alifatisk nafta
Temperatur vid applicering:	+15-+25° C
Materialåtgång:	0,05 liter / m ²
Lagringstid:	12 månader för 1-lit och 24 månader för sprayflaska
Lagringsförhållanden:	+5 - +35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-13



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

