

# Mercasol 3 & 3 AL

## Tjockflytande rostskyddsvax

### Allmänt

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är två färgvarianter, svart och brons, av ett tjockflytande och lösningsmedelsbaserade rostskyddsvax. Produkten är baserad på bitumen och vax och bildar ett segt, nötningsbeständigt vaxskikt som ger ett effektivt rostskydd under en lång tid. Mercasol 3 och 3 AL är värmebeständig och har god flexibilitet även vid låga temperaturer. Materialet har kompatibilitets testats med de flesta bilmärkens rostskyddssystem med goda resultat.

### Användningsområde

Mercasol 3 och 3 AL används till underredet och hjulhus samt liknande konstruktioner för att skydda karossen mot stenskott och rostangrepp. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att använda Mercasol 1 som primer innan Mercasol 3 eller 3 AL appliceras.

### Applicering

Ytan skall rengöras från rost, smuts, salt och olja innan behandling. Använd Mercasol 1 som primer på öppna ytor samt i hålrum, fogar och liknande innan applicering av Mercasol 3 eller 3 AL. Materialet bör appliceras inomhus mellan +15 - +25 °C. Vi rekommenderar att använda en spraypistol för 1-liter flaskorna medan sprayflaskorna appliceras med medföljande spraymunstycke. Spraya en yta om ca 400µm vått lager som ger ca 200µm torrt lager. Vid applicering med sprayflaska kan det vara nödvändigt att applicera två lager för att uppnå rekommenderad filmtjocklek pga. lägre torrhalt. Material åtgången beräknas till ca 0,4 liter/ m<sup>2</sup>. Utrustningen rengörs med alifatisk nafta medan översprayning och stänk kan avlägsnas med Mercasol Cleaner eller alifatisk nafta. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50%RH är torktiden ca 4 h.

### Förpackning

#### Mercasol 3:

43600096 / 600 ml spray (10 st per förp.)  
43600511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

#### Mercasol 3 AL:

43700096 / 600 ml spray (10 st per förp.)  
43700511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

### Tekniska data

Kulör: Svart respektive brons

Konsistens: Viskös vätska

Filmtyper: Plast bitumen

Densitet vid 20° C: 1000 ± 20 kg /m<sup>3</sup>

Torrhalt: 60 ± 5 %

Lösningsmedel: Alifatisk nafta < 0,1% aromatisk

Filmtjocklek: 2 – 5 mm

Avtvättbar med: Alifatisk nafta

Temperatur vid applicering: 15 - 35° C

Materialåtgång: 0,4 liter/ m<sup>2</sup>

Lagringstid: 12 månader för 1-lit och 24 månader för sprayflaska

Lagringsförhållanden: 15 - 35° C

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen**

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

