

Mercasol 4

Lösningsmedelbaserad underredesmassa

Allmänt

Mercasol 4 är en lösningsmedelbaserad, stenskott och nötningsbeständig produkt som är baserad på bitumen, vaxer och harts. Produkten ger ett effektivt skydd under en lång tid.

Den våta filmens egenskaper underlättar att applicera filmen i ett tjockt lager.

Den torra filmens egenskaper förhindrar att filmen flisas bort med t.ex. grus.

Mercasol 4 har blivit kompatibilitets testad med de flesta bilmärkens olika rostskydds system och är godkänd att användas hos en majoritet av dessa.

Användningsområde

Mercasol 4 avsedd för professionella stenkott- och rostskyddsbehandlingar för hjulhus och andra utsatta delar av ett fordon's underrede.

Applicering

Applicera Mercasol 4 på en torr yta som är fri från rost, smuts, salt, olja m.m. För starkare rostskydd, använd Mercasol 831 ML i hålrum, fogar och liknande innan applicering av Mercasol 4.

Appliceringen bör ske inomhus med temperatur +15 - +30°C. Mercasol 4 appliceras lämpligast med spackelspade eller grov pensel, andra applicerings metoder är dock möjliga. Utrustningen kan rengöras med alifatisk nafta. Stänk och överflödigt material kan avlägsnas med Mercasol Cleaner eller alifatisk nafta.

Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet. 2 mm tjockt lager vid +23°C samt 50% RH, medför en torktid på ca 8h. Vi rekommenderar att vänta en vecka efter behandling med att exponera fordonet för kraftiga stenskott från t.ex. landsvägar.

Förpackning

42500401 / 1-lit burk (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Tixotropisk pasta
Filmtyp:	Plastic bitumen
Densitet vid 20° C:	1030 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	72 ± 3 %
Lösningmedel:	Alifatisk nafta
Filmtjocklek:	2 – 5 mm
Avtvättbar med:	Alifatisk nafta
Temperatur vid applicering:	15 - 35° C
Materialåtgång:	2-5 liter / m ²
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

