

Mercasol 5

Stenskottsskydd

Allmänt

Mercasol 5 är en lösningsmedelsburen, nötningsbeständig produkt som är baserad på harts och fyllmedel. Produkten ger ett full gott skydd mot stenskott under en lång tid. Produkten kan även övermålas med de flesta billacker. Vi rekommenderar att provmåla på en mindre yta innan applicering.

Användningsområde

Mercasol 5 används som stenskottsskydd eller body på bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och bakplåtar. Produkten appliceras på fordonets utsatta delar för att förhindra skador och syraangrepp från stenskott.

Applicering

Ytor som ska behandlas skall rengöras från rost, smuts, salt och olja. Plåtrena ytor bör först behandlas med rostskyddsprimer. Målade ytor skall slipas och rengöras innan Mercasol 5 appliceras. Undvika att applicera på plast. Produkten bör appliceras inomhus med temperatur mellan +15 - +25 °C. Mercasol 5 1-lit flaska kan lämpligen appliceras med en lufttrycks pistol medan Mercasol 5 spray appliceras med medföljande munstycke. Applicera 500 µm vått lager som ger ca 200 µm torrt lager. Vid användning av sprayflaska kan det vara nödvändigt att spraya 2 lager för att erhålla den rekommenderade filmtjockleken pga lägre torrhalt. Utrustning och spill rengörs med aromatisk nafta. Om produkten har torkat kan den vara svår att få bort. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50%RH är torktiden 1h innan Mercasol 5 kan målas över. Komplet torktid är 24h, fordonet bör ej utsättas för slitage inom denna period.

Förpackning

44100096 / 600 ml spray (10 st per förp.)
44100511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Flytande
Filmtyp:	Vaxartad
Densitet vid 20° C:	1020 ± 20 kg /m ³
Torrhalt:	Ca 50%
Lösningsmedel:	Mixed, < 12% aromatisk
Filmtjocklek:	Ca 500 µm vått lager
Avtvättbar med:	Aromatisk nafta
Temp. vid applicering:	15 - 35° C
Materialåtgång:	0,5 liter/ m ²
Lagringstid:	12 månader för 1-lit flaska och 24 månader för spray flaska
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

