

Mercasol 831 ML

Tunnflytande rostskyddsvax

Allmänt

Mercasol 831 ML är ett lösningsmedelsburet väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat samt olja. Materialet har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. En betydande andel av Mercasol 831 ML utgörs av förnyelsebara råvaror.

Användningsområde

Mercasol 831 ML är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar på fordon. Produkten kan även användas som grundning på öppna ytor före applicering av **Mercasol 845 / 845 AL** underredsröstskydd.

Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande. Applicering ska ske inomhus. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. Produkten kan även appliceras med lågtryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix).

Förpackning

42000408 / 20-lit burk
42000701 / 60-lit fat
42000721 / 208-lit
42000761 / 208-lit lockfat m. påse
42000800 / 1000-lit container

Tekniska data

Kulör:	Brun
Konsistens:	Tjockflytande
Filmtyp:	Vaxartad
Densitet:	860 kg/m ³
Torrhalt:	50 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	200 µm vått skikt som ger 90 µm torrt skikt
Temperatur vid applicering:	15-35°C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel och lacknafta
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5-35°C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-13



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

