

# Mercasol 845 AL

## Bronsfärgat underredskydd

### Allmänt

Mercasol 845 AL, som är godkänt enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt rostskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts och har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Egenskaperna hos Mercasol 845 AL gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

### Användningsområde

Mercasol 845 AL är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en ljusare bronsfärgad yta.

### Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, rost, salt, olja och liknande. Använd **Mercasol 831 ML** i hålrum, balkar, på fogar och skarvar före behandling med Mercasol 845 AL. Applicering ska ske inomhus. Mercasol 845 AL är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 3 - 5 bar. Torktider är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50 % RH är torktiden ca 8 timmar. Fordon skall inte utsättas för sten-skott första veckan efter behandling.

### Förpackning

42100408 / 20-lit burk  
42100701 / 60-lit fat  
42100721 / 208-lit fat  
42100761 / 208-lit lockfat m. påse  
42100800 / 1000-lit container

### Tekniska data

Kulör:	Bronsfärgad
Konsistens:	Tjockflytande
Filmtyper:	Elastisk
Densitet vid 20°C:	930 ± 20 kg/ m <sup>3</sup>
Torrhalt:	65 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	450 µm vått / 250 µm torrt
Temperatur vid applicering:	15 - 35°C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35°C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

