

Mercasol 845 D

Snabbtorkande rostskydd för underredet

Allmänt

Mercasol 845 D är ett lösningsmedelsburet, bitumenbaserat rostskydd för underredet. Produkten är speciellt framtagen för dess snabbtorkande egenskaper. Ca torktid vid 23° C med god luftcirkulation är 1 h.

Användningsområde

Mercasol 845 D är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en svart klubbfri yta. På grund av materialets snabba torktid passar produkten utmärkt i tropiska klimat med hög luftfuktighet.

Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, rost, salt, olja och liknande. Applicering ska ske inomhus vid temperaturer mellan 15 – 25°C. Mercasol 845 D är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 4 - 6 bar.

Förpackning

42301761 / 208-lit fat

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Flytande
Filmtyper:	Fast efter torkning
Densitet vid 20° C:	990 ± 20 kg / m ³
Torrhalt:	57 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	150-350 µm vått
Flampunkt:	~+30° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Torktid:	Ca 1 h beroende på luftcirkulation, luftfuktighet och temperatur
Temperatur vid applicering:	15 - 35° C
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-02-25



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

