

Mercasol 845

Underredsstskydd

Allmänt

Mercasol 845, som är godkänd enligt SS 18 65 12, är ett lösningsmedelsburet, nötningsbeständigt underredsstskydd baserat på bitumen, vax och harts. Produkten har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna hos Mercasol 845 gör att rostskyddsmedlet inte slås bort av nötning.

Användningsområde

Mercasol 845 är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en svart yta. Vid grundning på öppna ytor rekommenderas **Mercasol 831 ML** före applicering av Mercasol 845.

Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, rost, salt, olja och liknande. Använd **Mercasol 831 ML** i hållrum, balkar, på fogar och skarvar före behandling med Mercasol 845. Applicering ska ske inomhus. Mercasol 845 är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 3 - 5 bar. Torktider är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50 % RH är torktiden ca 8 timmar. Fordon skall inte utsättas för stenskott första veckan efter behandling.

Förpackning

42300408 / 20-lit fat
42300701 / 60-lit fat
42300721 / 208-lit fat
42300761 / 208-lit lockfat
42300800 / 1000-lit container

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Tjockflytande
Filmtyp:	Plastisk bitumen
Densitet vid 20° C:	930 ± 20 kg / m ³
Torrhalt:	67 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	450 µm vått / 250 µm torrt
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Temperatur vid applicering:	15 - 35° C
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	< 30° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

