

Mercasol 847 AL

Bronsfärgat underredskydd

Allmänt

Mercasol 847 AL, som uppfyller korrosions-skyddskraven i SS 18 65 12, är ett nötnings-beständigt underredskydd baserat på bitumen, aluminiumpigment, vax och harts. Produkten har mycket goda rotskyddsegenskaper över lång tid. Filmegenskaperna och möjligheten att lägga extra tjocka skikt gör att Mercasol 847 AL är särskilt motståndskraftigt mot stensprut och liknande.

Användningsområde

Mercasol 847 AL har hög torrhalt och är avsedd för användning vid professionell rotskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar mindre lösnings-medelsinnehåll eller möjlighet att applicera tjockare skikt. Det sistnämnda gör produkten särskilt lämplig för ytor extra utsatta för stensprut etc. För rotskydd av skarvar, balkar och hålrum på underrede ska **Mercasol 831 ML** användas före applicering av Mercasol 847 AL.

Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från rost, smuts, salt, olja och liknande. Mercasol 847 AL är avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > och ett matningstryck på 6 - 7 bar. 300 mm karossmunstycke med TMTC-dysa bör användas för bäst resultat. Korta ledningssystem med liten volym före sprutpistol kan behöva kompletteras med en extra volym för bästa appliceringsresultat. Torktider är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C, normal luftväxling och 50 % RH är torktiden ca 6 timmar. Fordon skall inte utsättas för stenskott första veckan efter behandling.

Förpackning

42200701 / 60-lit fat
42200761 / 208-lit fat
42200800 / 1000-lit container

Tekniska data

Kulör:	Bronsfärgad
Konsistens:	Tjockflytande
Filmtyp:	Plastisk bitumen
Densitet vid 20° C:	980 ± 20 kg / m ³
Torrhalt:	70 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	600 µm vått / 350 µm torrt
Temp vid applicering:	15 - 35° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 30° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

