

# Mercasol Transparent ML

## Transparent rostskyddsvax

### Allmänt

Mercasol Transparent ML är ett lösningsmedelsburet, väl penetrerande rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat och olja. Produkten har mycket goda rostskyddsegenskaper över lång tid och är godkänt enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre innehåll av lösningsmedel än vad som är allmänt förekommande och är delvis oxidativt torkande.

### Användningsområde

Mercasol Transparent ML är avsedd för användning vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar på fordon, särskilt där man önskar ett mindre iögonfallande rostskydd eller då man önskar mindre lösningsmedelsinnehåll. Produkten kan även användas som grundning på öppna ytor före applicering av underredsskydd på fordon, men då enbart i mycket tunna skikt. Som underredsskydd rekommenderas **Mercasol 845** och **Mercasol 845 AL**.

### Applicering

Ytor som ska behandlas ska vara torra och fria från smuts, salt, olja och liknande. Vi rekommenderar att applicering sker inomhus. Mercasol Transparent ML är främst avsedd att appliceras med högtryckspump (airless) 1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. Produkten kan även appliceras med lågtryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix). Vid applicering med fördelningsluft rekommenderas rengöring av pistol i samband med byte av fat.

### Förpackning

42600701 / 60-lit fat  
42600721 / 208-lit fat

### Tekniska data

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Flytande
Filmtyp:	Vaxartad
Densitet vid 20° C:	870 ± 20 kg / m <sup>3</sup>
Torrhalt:	70 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	150 µm vått skikt ger 90 µm torrt skikt, Vid grundning på underrede ska max 70 µm våt appliceras.
Avtvättbar med:	Lacknafta
Temp vid applicering:	15 - 35° C
Materialåtgång:	0,15 liter/m <sup>2</sup> .
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-14



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

