

# Noxudol 244



## Vattenburet transport- och lagringskydd

### Allmänt

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

### Användningsområde

Noxudol 244 är avsedd att användas som transport- och lagringskydd av fordon, maskiner, maskindelar, balkar, motordelar m.m. såväl inomhus som utomhus.

### Applicering

Ytan som skall appliceras skall vara torr och helt fri från olje- och fettrester. Noxudol 244 appliceras genom sprutning, pensling eller doppning. Filmen skall ha torkat helt innan den utsätts för väta eller minusgrader.

Vi rekommenderar **Renox Miljö 10** för avfettning efter skyddstidens slut.

### Förpackning

31800408 / 20-lit burk

### Tekniska data

Kulör:	Ljus beige
Konsistens:	Flytande
Filmtyper:	Fet
Densitet vid 20° C:	950 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt:	25 ± 3 %
Filmtjocklek:	10 - 40µm
Filmtjocklek efter doppning:	ca 40 µm
Temperatur vid applicering:	15 - 35° C
Avtvättbar med:	Renox Miljö 10 eller lacknafta
Lagringstid:	Max 6 månader, tål ej frost
Lagringsförhållanden:	5 - 35 ° C

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-13



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

**Noxudol**