

Noxudol UM-1600

Fiberförstärkt underredsmassa

Allmänt

Noxudol UM-1600 är en högtixotropisk, fiberförstärkt och kemisk armerad produkt bestående av bitumen, vaxer, lågaromatiskt lösningsmedel, rostskydds-inhibitorer och lösningsmedel. Fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

Användningsområde

Noxudol UM-1600 är avsedd som slit- och korrosionsskydd under stänkskärmar, hjulhus och på underredet i övrigt, där ett extra kraftigt skydd önskas. I tjockare skikt ger produkten även en bra ljuddämpande effekt. Noxudol UM-1600 ger ett bra skydd mot vägsalt och är vatten- och fuktavvisande.

Applicering

Rengör ytan som ska behandlas från rost, färg och smuts. Högtryckstvätt ger bästa resultat. Låt ytan torka ordentligt. Applicera med lågtryckspump (airmix) 1:3, sprutpistol eller pensel. Rostiga ytor förbehandlas med **Noxudol 750 / Mercasol 831 ML**. Applicera flera skikt med Noxudol UM-1600 där ökat slitskydd önskas. Bilen kan användas direkt efter behandlingen.

Förpackning

31501511 / 1-lit plåtflaska (12 st per förp.)
31500408 / 20-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Högtixotropisk
Filmtyp:	Elastisk
Densitet vid 20° C:	1000 ± 40 kg/m ³
Torrhalt:	70 ± 5 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek:	0,5 – 1,5 mm
Temperatur vid applicering:	15 - 25° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Lagringstid:	24 månader
Lagringsförhållanden:	< 35° C
Torktid:	ca 12-14 tim (yttorr vid +20°C)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2017-11-23



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol