

# Dalbränd Trätjära 773

## Extra fin furutjära

### Allmänt

**Dalbränd Trätjära 773** är en ugnspränd trätjära framställd i lägre temperaturer från kådrik furuved. Har en fin gyllenbrun kulör, låg beckhalt samt hög hartshalt och renhet. Den höga hartshalten gör att kristaller bildas vid lagring som smälter vid uppvärmning till 45-50°C. Hartsen kan bilda viss bottensats. Då **Dalbränd Trätjära 773** är en naturprodukt varierar viskositeten något från batch till batch.

### Användningsområde

**Dalbränd Trätjära 773** kan användas på trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m.m.

### Applicering

**Dalbränd Trätjära 773** är relativt trögflytande till konsistensen men kan bli mer lättstruken och penetrerande om den upphettas t.ex. i vattenbad till ca 50-70°C eller blandas med balsamterpentin. Man kan även späda tjäran med rå eller kokt linolja för att få produkten mer torkande.

Stryk ej för tjockt lager då det finns risk för krackelering och "blödningar" vid varm väderlek. Måla med pensel. Går även att spruta efter uppvärmning eller spädning.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på [www.auson.se](http://www.auson.se) eller målningsinstruktioner på [www.tjarlek.se](http://www.tjarlek.se)

### Förpackning

60200401 / 1-lit burk  
60200473 / 3-lit burk  
60200556 / 10-lit burk  
60200743 / 200-kg fat

### Tekniska data

Kulör:	Gyllenbrun
Densitet:	1,05 ± 0,03 kg/lit
Åtgång:	2-4 m <sup>2</sup> /lit första strykning (beroende på underlag) 4-8 m <sup>2</sup> /lit andra strykning (beroende på underlag)
Torktid:	Torkar inte utan sug in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin eller sprit. Vid förtunning kan mindre utfällningar av harts uppkomma. OBS! Använd ej lacknafta.
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2020-11-25 / AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
[www.auson.se](http://www.auson.se)

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.