

# Noxudol 1100



## Vattenburen slitskyddsmassa

### Allmänt

Noxudol 1100 är ett vattenburet rost- och slitskydd som är lätt att applicera. Rostskyddet är baserat på polymer och fyllnadsmedel och bildar en matt, torr och elastisk film efter torkning. Noxudol 1100 har en mycket god vidhäftningsförmåga och utmärkta rostskyddsegenskaper.

### Användningsområde

Noxudol 1100 är avsedd för bilkarosser, plåttak plåtväggar, järnkonstruktioner m.m. Den torra filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, is och andra typer av mekanisk påverkan.

### Applicering

Noxudol 1100 får endast appliceras på väl rengjorda ytor. Obehandlade ytor av stål i fuktig miljö måste grundas före behandling. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 >, sprutpistol eller pensel.

För att uppnå ett effektivt slitskydd bör man applicera ett jämnt skikt på 0,2-0,5 mm torr film beroende på underlag. Filmtjockleken påverkar torktiden som normalt är 3-5 h i rumstemp. I lägre temperaturer eller hög fuktighet förlängs torktiden avsevärt. Produkten torkar i två steg; först avdunstar vattnet och sedan sker en kemisk härdning i 5-10 dygn, beroende på temperatur. Efter första steget får man en torr, hanterbar film med ungefär 80% skyddande effekt som sedan ökar under det andra steget.

Efter att filmen härdat är Noxudol 1100 övermålningsbar med de flesta färger. Prova på ett mindre område att produkten tål täckfärgen. Undvik att använda starkare lösningsmedels- eller vattenbaserade starkt alkaliska rengöringsprodukter.

### Förpackning

39510511 / 1-lit plåtflaska ( 12 st per förp)  
39510548 / 20-lit burk  
39510731 / 208-lit fat

### Tekniska data

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kulör:                      | Svart                          |
| Konsistens.                 | Tixotropisk                    |
| Filmtyper:                  | Fast efter torkning            |
| Densitet vid 20° C          | 1280 ± 30 kg/m <sup>3</sup>    |
| Torrhalt:                   | 65 ± 2 %                       |
| Filmtjocklek:               | 0,2 - 0,5 mm torr film         |
| Temperatur vid applicering: | 15 - 25° C                     |
| Avtvättbar med:             | Renox miljö 10 eller lacknafta |
| Lagringstid:                | 12 månader                     |
| Lagringsförhållanden:       | 5 - 35° C                      |

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-14

