

Noxudol 900 Svart

Rostskydd för underredet

Allmänt

Noxudol 900 är en tixotropisk, kemisk armerad produkt, bestående av bitumen, vaxer, rostskydds-inhibitorer och lösningsmedel. Materialet fungerar preventivt mot rostangrepp samtidigt som ett pålitligt slitskydd uppnås.

Användningsområde

Noxudol 900 är avsedd för behandling av fordons underrederna i olika skiktjocklekar och kan appliceras med konventionella högtryckspumpar. Slitskyddet är beroende av vilken skiktjocklek man applicerar. Noxudol 900 ger ett bra skydd mot vägsalt och är vatten- och fuktavvisande. Noxudol 900 ger även ett bra skydd för långtidsförvaring av industriprodukter utomhus som t.ex stålkonstruktioner, maskiner, maskindelar, mm.

Applicering

Rengör ytan som ska behandlas från rost, färg och smuts. Högtryckstvätt ger bästa resultat. Låt ytan torka ordentligt. Applicera med högtryckspump (airless) 1:26 >, sprutpistol eller pensel. Rostiga ytor förbehandlas med **Noxudol 750 / Mercasol 831 ML**. Applicera flera skikt med Noxudol 900 där ökat slitskydd önskas. Bilen kan användas direkt efter behandlingen.

Förpackning

30000511 / 1-lit plåtflaska (12 st per förp.)
30000405 / 5-lit burk
30000408 / 20-lit burk
30000701 / 60-lit fat
30000721 / 208-lit fat

Tekniska data

Kulör:	Svart
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtyper:	Elastisk
Densitet vid 20° C	1000 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	68 ± 3 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Filmjocklek:	150 – 350 µm
Temperatur vid applicering:	15 - 35° C
Avtvättbar med:	Renox avfettningsmedel eller lacknafta
Lagringstid:	24 månader
Lagringsförhållanden:	5 - 35° C
Torktid:	ca 12-24 tim (yttorr vid +20°C)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2017-11-23

